



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Characteristics

ART. : 106-A

SCHEDA TECNICA VALIDA PER I SUGHERI NATURALI BASICI ACCOPPIATI CON SUPPORTO "A"
This data sheet is valid for all Basic cork bonded onto "A" Polyester Backing

Resistenza a rottura media (long. / Trasv.) <i>Tensile strenght (long. / Trasv.)</i>	10,3 N/mm	UNI EN 13522:2003
Allungamento a trazione medio (long./Trasv.) <i>Tensile elongation(long./Trasv.)</i>	18,4 %	UNI EN 13522:2003
Adesione del rivestimento Longitudinale <i>Longitudinal adhesion</i>	5,7 N / 50 mm	UNI EN ISO 2411-2001
Adesione del rivestimento Trasversale <i>Transversal adhesion</i>	4,5 N/50 mm	UNI EN ISO 2411:2011
Peso <i>Weight</i>	240 +- 20	gr/m
Spessore <i>Thickness</i>	0,4 +-0,05	mm
Altezza <i>Width</i>	140 +- 2	cm
Composizione <i>Composition</i>	58% PL, 24% sughero (Cork), 18% PU	
Applicazioni <i>Applications</i>	fasciatura : Zeppe, tacchi , soles Coverings : Heels,Platforms,Wedges	
Codice doganale <i>HS code</i>	5907.00.00.90	
Formaldeide Libera ed estraibile <i>Formaldehyde</i>	Non rilevabile ; detectable limit/ limite 10 mg/kg	UNI EN 14184-1:2000
Ammine aromatiche derivanti da azocoloranti <i>Aromatic amines and azo dyes</i>	Non rilevabile ; detectable limit/ limite 5 mg/kg	UNI EN 14362-1:2004 EC1:2009

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

The information is based on our current knowledge, but does not represent any guarantee of the characteristics of the product and do not justify any contractual legal relationship.